

PREPOX W

APPRÊT ÉPOXY À BASE D'EAU

Description

PREPOX W est un apprêt époxy bi-composant à base d'eau, idéal comme couche d'apprêt sur des surfaces en béton qui n'ont pas été préalablement traitées avec des techniques de fraisage ou de grenailage, des surfaces avec moins de porosité. Il ne s'attaque pas aux peintures préexistantes, quelle que soit leur nature. Le matériau de substrat traité est imperméabilisé, maintenant sa respirabilité à la vapeur d'eau. Il est très résistant à l'usure, à la saleté et à certains produits chimiques.

Applications

- Comme apprêt pour supports en béton, couches cimentaires et mortiers époxy.
- Pour les surfaces à absorption faible à moyenne.
- Comme apprêt pour les systèmes de revêtement de sol LUNIK.
- Liant pour les couches de nivellement et les couches de base.

Préparation de surface

Le produit confère une adhérence suffisante sans nécessiter de préparation mécanique. Si nécessaire, la préparation se fera par fraisage, grenailage ou sablage, selon le support et le traitement ultérieur.

Données techniques

Couleur	Laiteux
Pot life à 22°C	60 minutes
Température d'application	Entre 10°C et 30°C
Densité	1,01 g/cm ³
Teneur en solides	60%
Consommation	Entre 250 g/m ² et 500 g/m ²

Mixte

PREPOX W est présenté dans des récipients avec les proportions appropriées pour le mélange des deux composants. Les mélanges partiels ne sont en aucun cas recommandés.

Ajouter le composant B au composant A et mélanger à 300 – 350 tours pendant 3 à 5 minutes à l'aide d'une perceuse munie d'un agitateur, jusqu'à l'obtention d'un produit homogène.

Application

Apprêt: appliquer au pinceau, au rouleau sans diluer et effectuer la phase de travail suivante entre 1 et 4 heures. En cas d'utilisation comme consolideur du support, avant l'application des mortiers hydrauliques, 150 g/m² de Preprox W doivent être appliqués, dilués avec 20% d'eau, la phase de travail suivante sera effectuée entre 30 minutes et 4 heures selon les conditions environnementales.

Consolidateur pour enduits et surfaces dégradées : appliquer une première couche au pinceau, rouleau ou airless de Preprox W dilué avec 10% d'eau, après 10-16 heures appliquer une deuxième couche de Preprox W non dilué.

Conservazione

Il est présenté dans des récipients hermétiques et approuvé conformément aux directives de l'UE pour l'emballage et le stockage des produits chimiques. Éviter le gel et les températures supérieures à 35° C. Le produit peut être stocké pendant un an dans des récipients originaux et fermés et dans des endroits couverts.

Precauzioni

En cas de contact avec les yeux, lavez-les abondamment à l'eau claire et consultez un médecin. Les mains et la peau doivent être lavées à l'eau chaude savonneuse. Éviter le rejet dans l'environnement.