

PREPOX

PRIMER EPOSSIDICO SOLIDO AL 100%.

Descrizione

PREPOX Primer epossidico solido al 100% a bassa viscosità ed eccellente penetrazione per rivestimenti epossidici su superfici in calcestruzzo.

Dotato di ridotta viscosità, presenta un elevato potere adesivo e sigillante oltre ad ottime capacità di penetrazione nei capillari e nelle porosità del supporto.

Applicazioni

- Come primer per supporti in calcestruzzo, strati cementizi e malte epossidiche.
- Per superfici con assorbimento medio-basso.
- Come primer per i sistemi di pavimentazione LUNIK.
- Legante per rasature e fondi.

Preparazione della superficie

Il prodotto fornisce un'adesione sufficiente senza necessità di preparazione meccanica. Se necessario la preparazione potrà avvenire mediante fresatura, pallinatura o sabbiatura a seconda del supporto e del successivo trattamento.

Dati Tecnici

Colore	Lattiginoso
Pot life a 22°C	25 minuti
Temperatura di applicazione	Tra 10°C e 30°C
Densità	1,05 g/cm ³
Contenuto di solidi	100%
Consumo	Tra 250 g/m ² e 500 g/m ²

Misto

PREPOX si presenta in contenitori con proporzioni adeguate alla miscela dei due componenti. In nessun caso sono consigliate miscele parziali.

Aggiungere il Componente B al Componente A e miscelare a 300-350 giri per 3-5 minuti con trapano munito di agitatore, fino ad ottenere un prodotto omogeneo.

Applicazione

Si applica a pennello, rullo senza diluire. Deve essere evitata la formazione di pozzanghere.

Gli strumenti vengono puliti con solvente.

Conservación

È presentato in contenitori ermetici e approvato secondo le linee guida dell'UE per l'imballaggio e lo stoccaggio di prodotti chimici. Evitare il gelo e temperature superiori a 35° C. Il prodotto si conserva per un anno nei contenitori originali chiusi e in luoghi coperti.

Precauzioni

In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico. Le mani e la pelle devono essere lavate con acqua calda e sapone. Evitare il rilascio nell'ambiente.