

WATERSTOP 2C

MALTA BICOMPONENTE IMPERMEABILE

Descrizione

Rivestimento a base di cementi speciali, inerti selezionati, resine, componenti attivi e additivi. Forma una malta flessibile che funge da impermeabilizzante.

Campi di Applicazione

- Malta flessibile ed impermeabile da applicare su calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi.
- Sigillatura impermeabile di serbatoi in cemento utilizzati per lo stoccaggio di acqua, anche salata e potabile.
- Impermeabilizzazione di zone come docce, bagni e piscine prima della posa del rivestimento ceramico.
- Rivestimento impermeabile e protettivo per pareti.
- Copertura impermeabile per superfici in calcestruzzo esposte all'acqua e agli agenti esterni quali sali, disgelo e cloruri, sia in interni che in esterni.

Dati Tecnici

Colore	Grigio
Tempo di riposo dopo l'impasto	5 min
Spessore di applicazione	Minimo 2 mm
Tempo di attesa tra gli strati	4 ore
Attendere il riempimento del serbatoio	28 giorni
Rivestito - vernice	> 6 giorni
Allungamento	63%
Indice di permeabilità	0,03 kg/m ² h _{0,5}

Applicazione

I supporti devono essere in buono stato, puliti ed esenti da residui di boiacche o agenti disarmanti.

Vanno applicati su supporti cementizi stagionati per almeno 28 giorni. Se necessario si consiglia il lavaggio con acqua a pressione o sabbiatura per garantire un'adesione ottimale. I supporti devono essere piani ed uniformi, senza crepe o irregolarità.

Per l'impermeabilizzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres, marmette, questi devono essere ben aderenti e privi di sostanze che possano pregiudicare l'adesione. I punti singolari devono essere trattati con la mesh appropriata.

Prima dell'applicazione si consiglia di inumidire il supporto. Evitare l'applicazione in condizioni di forte vento o esposizione diretta al sole. È obbligatorio assicurarsi che il rivestimento sia completamente coperto.

Versare il componente liquido B (8 litri) in un contenitore pulito e, sotto agitazione meccanica, aggiungere lentamente il sacco di WATERSTOP 2C (20 kg) fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare a cazzuola in strati di spessore minimo 2 mm, si consiglia l'applicazione di due strati. Al centro della copertura dovrà essere posizionata l'apposita rete.

Conservazione

Il prodotto può essere conservato per un anno nei contenitori originali chiusi e in luogo coperto.

Precauzioni

In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico. Le mani e la pelle devono essere lavate con acqua calda e sapone. Evitare il rilascio nell'ambiente.