

NATUCORK

LIÈGE PROJETÉ

Description

Le liège projeté NATUCORK est un mortier souple qui utilise du liège naturel, ce qui en fait un produit respectueux de l'environnement. Fabriqué à partir de résines acryliques de haute qualité, il a des applications diverses grâce à sa capacité à isoler thermiquement et acoustiquement, à être imperméable à l'eau de pluie et à adhérer fermement à une variété de surfaces.

Propriétés

- Réduit la transmission de chaleur d'environ 20 %.
- Grande élasticité pour résister aux contractions du support.
- Excellente résistance aux changements climatiques externes.
- Amortit le bruit et les vibrations, avec une absorption acoustique et une insonorisation optimales.
- Idéal pour l'imperméabilisation des sols, terrasses et toitures praticables.
- Large gamme de couleurs pour applications sur façades et décoration intérieure.

Données Techniciens

	NATUCORK
Consommation	1 a 2 m ² /lt par couche
Épaisseur de couche	1,5 mm.
Force d'adhésion	Mortier de ciment 5,80 Kg/cm ² . Acier galvanisé : 5 Kg/cm ² . Verre. 6 kg/cm ²
Résistance à la température	-20° a 120°
VOC	e/BA 75/40 (2007/2010)máx.:10g/l.
Réaction au feu	M-1, selon la norme UNE 23721:1990

Mode d'emploi

- 2 couches de NATUCORK sont recommandées.
- Appliquer sur des surfaces propres et sèches, exemptes de poussière, de graisse et de moisissure.
- Les surfaces contenant d'anciennes peintures doivent être grattées et entièrement nettoyées pour garantir l'adhérence. Appliquer du consolidant si nécessaire.
- Sur fer : Dérouiller, dégraisser et appliquer une couche de primaire anticorrosion.
- Mode d'application : Pistolet, pinceau ou rouleau.

Précautions
spéciales

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Ne pas manger. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement et consulter immédiatement un médecin. Il est recommandé de respecter les mesures suivantes :

- Bonne ventilation
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures
- Des gants en caoutchouc

Nettoyage et
Stockage

Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation. Une fois le matériau durci, il ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé et protégé des éléments, à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien aéré, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée d'utilisation est de 1 an à compter de la date de fabrication, correctement conservée.

www.lunik.cc

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610 Spain
Tel. +34 96 116 38 84