

## STONECARPET 2C

RESINA POLIASPÁRTICA + MÁRMOL TRITURADO

### Descripción

STONECARPET 2C es un revestimiento que combina fragmentos de piedra natural con resinas poliaspárticas de alta calidad. Este sistema crea una superficie resistente tanto para interiores y exteriores. Su aplicación sin juntas proporciona una estética uniforme, mientras que su resistencia al deslizamiento lo hace ideal para áreas de alto tráfico.

### Propiedades

- Combina fragmentos de piedra natural con resinas de alta calidad.
- Capacidad drenante, no se forman charcos.
- Superficie resistente, adecuada para interiores y exteriores.
- Resistente al deslizamiento, ideal para áreas de alto tráfico.
- Versátil y duradero.
- Resistente a los rayos UV
- No le afecta el agua ni la humedad
- Mantiene elasticidad a bajas temperaturas

### Datos Técnicos

	STONECARPET 2C
Rendimiento resina	1 kg de resina / m <sup>2</sup>
Rendimiento piedra	12 kg de piedras / m <sup>2</sup>
Fuerza de Compresión	50-60 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la temperatura	-20° a 80°
Resistencia al deslizamiento	Clase M3
Reacción al fuego	M-1, según UNE 23721:1990

Opciones  
de Acabado


Con la gama STONECARPET, la variedad de acabados es infinita. Utilizando solamente piedra de mármol, ofrecemos una amplia paleta de colores y granulometrías para adaptarse a cualquier estilo y preferencia. Las piedras de mármol se pueden mezclar consiguiendo un sinfín de posibilidades.



White  
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Dark Grey  
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Blue Grey  
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Light Grey  
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Red  
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Marfil  
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm

## Modo de Empleo

**Preparación de la superficie****Superficie firme o de hormigón**

Se debe asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa u otras contaminaciones. Es necesario reparar cualquier grieta o irregularidad antes de comenzar. Aplicar PREPOX (imprimación epoxy) para asegurar un buen agarre y dejar secar entre 12 y 24 horas.

**Superficie a regularizar**

Coloque las unidades de rejilla celular sobre la superficie preparada y consolidada con las púas apuntando hacia abajo.

Llene las rejillas hasta la parte superior de las celdas con piedra de 5 a 10 mm.

**Mezcla del material**

Se debe homogeneizar bien el componente A y proceder a mezclarlo con el componente B utilizando un mezclador eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm), cuidando que no entre aire en la mezcla.

Los áridos se deben mezclar gradualmente, asegurando una distribución uniforme. El ratio inicial es 1:12 entre la resina y las piedras.

**Aplicación del revestimiento**

STONECARPET 2C se debe aplicar uniformemente sobre la superficie preparada utilizando herramientas especializadas. Es importante trabajar con rapidez para evitar que la mezcla se endurezca antes de terminar. Se debe compactar y alisar la superficie, asegurándose de obtener una distribución uniforme de los agregados de piedra y eliminando cualquier burbuja de aire.

**Curado y acabado**

Se debe permitir que STONECARPET se cure sin que se moje durante 48 horas.

**Nota:**

No se debe aplicar el producto cuando la temperatura ambiente o del soporte sea inferior a 10°C o superior a 30°C, ni cuando la humedad relativa supere el 80%. Es necesario que la temperatura ambiente esté al menos 3°C por encima del punto de rocío para evitar veladuras o pérdida de brillo.

Al ser resinas de rápido curado hay que trabajar en lotes pequeños para evitar que se sequen antes de su aplicación.

Precauciones  
Especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Limpieza y  
Almacenaje

Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. Una vez que el material se ha endurecido, sólo puede ser retirado por medios mecánicos.

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

[www.lunik.cc](http://www.lunik.cc)

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)  
CP 46610 Spain  
Tel. +34 96 116 38 84