

STONECARPET 2C

RÉSINE POLYASPARTIQUE + MARBRE CONCASSÉ

Description

STONECARPET 2C est un revêtement qui associe des fragments de pierre naturelle à des résines polyaspartiques de haute qualité. Ce système crée une surface résistante aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Son application sans couture offre une esthétique uniforme, tandis que sa résistance au glissement le rend idéal pour les zones à fort trafic.

Propriétés

- Combine des fragments de pierre naturelle avec des résines de haute qualité.
- Capacité de drainage, aucune flaque d'eau ne se forme.
- Surface durable, adaptée à l'intérieur et à l'extérieur.
- Antidérapant, idéal pour les zones à fort trafic.
- Polyvalent et durable.
- Résistant aux UV
- Il n'est pas affecté par l'eau ou l'humidité
- Maintient l'élasticité à basse température

Données Techniciens

	STONECARPET 2C
Consommation de Résine	1 kg résine / m ²
Consommation des Pierres	12 kg pierres / m ²
Force de Compression	50-60 N/mm ²
Résistance à la Température	-20° a 120°
Résistance au Glissement	Classe M3
Réaction au Feu	M-1,selon UNE 23721:1990

Possibilités
Finition

Avec la gamme STONECARPET, la variété des finitions est infinie. Utilisant uniquement de la pierre de marbre, nous proposons une large palette de couleurs et de granulométries pour nous adapter à tous les styles et préférences. Les pierres de marbre peuvent être mélangées, offrant ainsi des possibilités infinies.



White
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Dark Grey
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Blue Grey
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Light Grey
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Red
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Marfil
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm

Mode d'Emploi

Préparation de surface

Surface ferme ou bétonnée

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière, de graisse ou de toute autre contamination. Toute fissure ou irrégularité doit être réparée avant de commencer. Appliquez PRIMER et laissez sécher 30 minutes.

Surface à régulariser

Placez les unités de grille cellulaire sur la surface préparée et consolidée avec les dents pointées vers le bas.

Remplissez les grilles jusqu'au sommet des alvéoles avec de la pierre de 5 à 10 mm.

Mélange de matériaux

Les composants STONECARPET doivent être mélangés progressivement, assurant une répartition uniforme. Le rapport initial est de 1:12 entre la résine et les pierres.

Application de revêtement

STONECARPET doit être appliqué uniformément sur la surface préparée à l'aide d'outils spécialisés. Il est important de travailler rapidement pour éviter que le mélange ne durcisse avant la finition. La surface doit être compactée et lissée, afin d'assurer une répartition uniforme des granulats de pierre et d'éliminer les bulles d'air.

Cure et finition

STONECARPET doit pouvoir durcir sans être mouillé pendant 48 heures. Une fois durci, un scellant intérieur peut être appliqué.

Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation. Une fois le matériau durci, il ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé et protégé des éléments, à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien aéré, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée d'utilisation est de 1 an à compter de la date de fabrication, correctement conservée.

Précautions Spéciales

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Ne pas manger. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement et consulter immédiatement un médecin. Il est recommandé de respecter les mesures suivantes :

- Bonne ventilation
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures
- Des gants en caoutchouc

Nettoyage et Stockage

Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation. Une fois le matériau durci, il ne peut être retiré que par des moyens mécaniques.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé et protégé des éléments, à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien aéré, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée d'utilisation est de 1 an à compter de la date de fabrication, correctement conservée.

www.lunik.cc

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)

CP 46610 Spain

Tel. +34 96 116 38 84